

Példa a vizes diszperziós festék tölcséres kifolyási idejének mérésére

A tölcser térfogata: 100 cm^3

A tölcser kifolyónyílásának átmérője: 4 mm

Víz :diszperzió arány tömeg%	Kifolyási	
	idő s	sebesség cm^3/s
100:0	11	9,09
50:50	17	5,88
35:65	22	4,55
20:80	53	1,89



Vizes diszperziós festék tölcéres kifolyása



